

NOMBRE DEL PRODUCTO

ASFALTO OXIDADO

GENERALIDADES

Asfalto de aplicación en caliente para juntas de dilatación, rajaduras, fijación de pisos de parquet, etc

CARACTERISTICAS TECNICAS:

<i>Punto de ablandamiento °C</i>	<i>95-105</i>
<i>Punto de fusión °C</i>	<i>235</i>
<i>Penetración (25°C, 100 g, 5 s) 0,1 mm</i>	<i>15-25</i>
<i>Solubilidad en tricloroetileno</i>	<i>Min. 99%</i>

MODO DE EMPLEO:

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, aceite y cualquier material desprendible.

Retirar el papel siliconado, para luego calentar el asfalto hasta lograr un estado líquido. Luego verterlo sobre la superficie limpia o junta de dilatación. El secado es instantáneo.

Aplicaciones: rajaduras y juntas de dilatación.

PRESENTACIONES

15 Kg

ALMACENAMIENTO

Se aconseja guardar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.